

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO

DATOS TÉCNICOS

La Mezcla deberá contener las siguientes características:

1. Preparada con asfalto modificado con polímeros (PAM).
2. Agregados (pétreos seleccionados) de caliza.
3. Productos químicos complementarios.

Preparación:

1. En la planta.
2. Proceso en frío.



Presentación en entrega a granel por toneladas (aplicación):

1. En frío.
2. Bajo cualquier condición climática (no requiere liga, ni preparación previa, calentamiento o aditivos).
3. Almacenaje hasta por 90 días a granel y 12 meses en bolsa de rafia.

PRUEBA DE LABORATORIO

1. Penetración (25°C 100 gr., 5seg.) 50-40- 80.
2. Punto de reblandecimiento (anillo bola) 61.5°C mínimo 57°C.
3. Viscosidad Brooklyn a 135°C 850 cps máximo 120.
4. Ductilidad 25°C + de 150 mínimo de 100 ductilidad a 15°C (5cm/min) 77.7 mínimo 50 punto de inflación (Cleveland) 309°C mínimo 230°C reparación elástica por ductilómetro 80% mínimo 45%.
5. Recuperación elástica por porción (25°C) 36% mínimo.
6. 30 pruebas de asfalto envejecido (RTFO/TFOT).
7. Pérdida de masa por calentamiento 0.434% máximo 1.0%.
8. Penetración del residuo 4°C 68% mínimo 65% variación del punto de reblandecimiento % 4% (-5Ca+10°C) grado de comportamiento US Pg (continuo) 76 -22.

Agregados pétreos con las siguientes características:

1. Densidad relativa mínimo 2.4.
2. Desgaste de los ángeles % máximo 30.
3. Partículas alargadas % máximo 35.
4. Partículas lejanas % máximo 35.
5. Equivalente de arena % mínimo 50.
6. Pérdida de estabilidad por inmersión en agua % máximo 25.



Vialtek

INNOVACIÓN QUE MARCA EL CAMINO



DISPONIBLE EN CUALQUIER MOMENTO

ya que puede permanecer almacenada a granel hasta 6 meses y 12 meses en saco.

3

tipos de granulometría

- 1/2 a Finos.
- 3/8 a Finos.
- 3/4 a Finos.

AL MISMO PRECIO \$

El agregado está perfectamente homogeneizado con 5.5% a 6.0% contenido asfáltico.



SE REQUIERE DE POCO PERSONAL

ya que el material es de fácil manipulación.



CONTAMOS CON UN PROGRAMA DE LOGÍSTICA DIGITAL

- a) Ticket Electrónico de Tara de Carga se envía vía E-mail en el momento de la entrega en tiempo Real.
- b) Tara.
- c) GeoReferencia de Google Geotag de Entrega.
- d) Firma de Operador de Volteo.
- e) Firma de Quien Recibe en Almacén.



NUESTRA MEZCLA ASFÁLTICA TRABAJA EN CUALQUIER CONDICIÓN CLIMÁTICA

Nuestra Báscula está calibrada de Manera Periódica por Laboratorio Acreditado ante la EMA.

ventas@vialtek.co
55 9448 2135 / 22 9394 0300

Rayas 66-B Col. Valle Gómez
Venustiano Carranza. C.P. 15210
Ciudad de México

www.vialtek.co

APRENDE A TAPAR LOS FASTIDIOSOS BACHES
EN TAN SOLO 4 PASOS ADIÓS BACHE



LIMPIA

Limpia la zona
donde
colocarás la
Mezcla
Asfáltica en
Frío.



APLICA

Aplica la Mezcla
Asfáltica en
Frío sobre el
bache.



COMPACTA

Compacta,
puedes utilizar
un pizón o dejar
que los autos
hagan su parte
del trabajo.



¡LISTO!

En menos de
cinco minutos,
podrás terminar
la reparación de
un bache en
asfalto.

INNOVACIÓN QUE MARCA EL CAMINO